

# Badigeon de chaux

## DECORATION MURALE D'INTERIEUR



### Chaux en badigeon

#### Classification

AFNOR T 36005  
Famille I Classe 1c  
Norme NFT 30808

#### Qualités dominantes

- Aspect traditionnel mat
- Aspects matières très variés
- Grande respirabilité du support
- Protège et assainit le support (aspect fongicide de la chaux)
- Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse
- Badigeon de Chaux est disponible en 3 finitions :
  - Effet Badigeon brossé
  - Effet Lait de chaux
  - Effet Patine au chiffon

#### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Chaux calcique et poudre de marbre.
<b>Aspect</b>	Chaux en badigeon, onctueuse (à teinter)
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Teintes</b>	32 teintes spécialement créées pour Badigeon de Chaux, réalisées à la machine à teinter. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. On peut modifier légèrement les teintes avec du colorant universel. La teinte est plus foncée après le ferrage.
<b>Densité</b>	1,39 + ou - 0,02 kg/l.
<b>Extrait sec</b>	En poids 51 % (+/- 2) / en volume 23 % (+/- 2)
<b>Séchage</b>	12 à 24 heures
<b>Rendement moyen</b>	250 à 500g/m <sup>2</sup> (total de 2 à 3 passes) selon la finition désirée.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse à badigeon ou brosse carré (souple ou dure), lisseuse ou couteau inox, chiffon, rouleau 12 mm.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi. Diluer éventuellement. Les teintes foncées nécessitent une dilution complémentaire.

# LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

**Caractéristiques d'application**

**Supports** Plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.  
Le Badigeon de chaux s'applique sur des supports très bien préparés. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier.

**Préparation des supports** Conforme à la norme NFP 74 201(DTU 59-1)

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	IMPRESSION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels	Blancpeint Acryl Impress.
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim.	Blancpeint Acryl Impress.
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	IMPRESSION
Tous types de supports...	Éliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. Blancpeint Acryl Impress.
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	IMPRESSION
Enduits, vieux plâtres...	Époussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim.	Blancpeint Acryl Impress.)

**Préparation de la peinture** Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène. **IMPORTANT** : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

**Mise en œuvre** Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

**Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

**Caractéristiques complémentaires**

**Durée de conservation** 6 mois en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

**Recommandations** Produit irritant.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 15 Kg - 5 Kg.

**Classification COV** Valeur limite UE (A/I) : 200g/l  
Ce produit contient max. 30 g/l de COV.

**Gestion des déchets**

**Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.