

Halofix

Peinture d'impression et fixation acrylique

Peinture d'impression et fixation acrylique en phase aqueuse
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MAT

INT/EXT

5 à 13

Classification

NF T 36-005 Famille I
Classe 7b2

HB peint®
créé par des professionnels

Qualités dominantes

- Impression pigmentée fixatrice en phase aqueuse à base de résine acrylique pour supports absorbants et farinants
- Aspect tendu pour une finition soignée
- Rapidement recouvrable par une finition en phase aqueuse
- Odeur faible
- Séchage rapide

Caractéristiques techniques

Aspect final	Mat velouté
Teintes	Blanc et pastel
Masses volumiques	1,43 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	38 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	57 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	5 à 12 m ² /litre suivant la porosité des supports.
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre ou polyamide texturé 12 à 14 mm, pistolet airless.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 5 à 8 heures par un produit en phase aqueuse ou 24 heures par un produit en phase solvant. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable et lessivable classe 2 selon le test à l'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support très absorbant dilution 5 à 10 %.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23

EDITION
JUILLET 2013

Annule et remplace
les précédentes.

Caractéristiques d'application

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Supports

Fonds courants intérieurs (enduits plâtre, plaques de plâtre, béton, briques ou anciennes peintures) et dans tous types de pièces, y compris les cuisines et salles de bains. Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.

Préparation des supports et application

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations telles que : décapage des anciennes peintures non adhérentes, lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes, dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants, application de HALOFIX (adapter la dilution par rapport à la porosité du support).

Sur anciennes peintures préparées, appliquer HALOFIX sans dilution.

Sur fonds tachés (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eaux parfaitement sèches, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir. Dans le cas de souillures importantes, bloquer les fonds avec une impression isolante telle que BRIOTOP.

Attendre 24 heures avant de recouvrir.

Ne pas appliquer sur les peintures à la chaux et minérales.

Préparation de la peinture

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

Caractéristiques complémentaires

Stockage

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Classification

NF T 36-005 Famille I – Classe 7b2

Transport et étiquetage

Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

Conditionnement

12,5 l - 2,5 l

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité. Conserver hors de portée des enfants.

Classification COV

Valeur limite UE (cat. A/g) selon directive 2004/42/CE : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 15 g/l COV.

Gestion des déchets

Environnement

Bien refermer le pot après usage. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.